



ISOFORM

ISOFORM A K 09 NATURALE

Resina acetatica copolimero media fluidità

PROPRIETA'	METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORE di RIFERIMENTO
<i>Fisiche</i>			
Melt Flow Rate	ASTM D1238	gr/10'	9
Densità	ASTM D792	gr/cm ³	1.41
Ritiro lineare allo stampaggio	ASTM D955	%	1,6 -2,00
Tipo e % carica		% nominale	-
<i>Termiche</i>			
VICAT B/50 N	ASTM D1525	°C	150
HDT con carico di 1820 kPa	ASTM D648	°C	95
<i>Meccaniche</i>			
Modulo Elastico a Flessione	ASTM D790	MPa	2650
Carico a Snervamento	ASTM D638	MPa	-
Carico a rottura	ASTM D638	MPa	62
Allungamento a rottura	ASTM D638	%	60
IZOD con intaglio a 23°C	ASTM D256	J/m	75
IZOD con intaglio a - 20°C	ASTM D256	J/m	-
IZOD senza intaglio a 23°C	ISO 180U	KJ/m ²	-
<i>Comportamento alla fiamma</i>			
Classe di infiammabilità	UL94V	3.0 mm	-
Needle Flame Test	IEC 695.22		-
Glow Wire Test	IEC 695.21	°C	-

Revisione 0 nov 01

SIRMAX S.P.A.
AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

SIRMAX S.P.A.
Cap.soc. 3.500.000 EURO
R.G.A. N° 91334
R.S.Trib. Vicenza N° 3868
P.IVA 00168180248

Sede Legale e magazzino:
Via Fabbrega, 18
36030 Isola Vicentina (VI) - Italia
Tel. 0444 975549
Fax 0444 975766

Uffici commerciali, amministrazione
e stabilimento:
Via dell'artigianato, 42
35010 Cittadella (PD) - Italia
Tel. 049 9441111 - Fax 049 9441112
E-mail: sirmax@sirmax.it