



Au service des professionnels

France ALU FILM

SARL AU CAPITAL DE 500.000 EUROS

ZONE INDUSTRIELLE

F-60730 SAINTE GENEVIEVE

TEL : 03 44 08 60 82

FAX : 03 44 08 60 83

francealufilm@orange.fr

mise à jour 11/04/2017

FICHE TECHNIQUE FEUILLE ALUMINIUM REF : RA245

Aluminium pur à 99.5% pour contact alimentaire conforme à la norme EN 602 de décembre 1994 « aluminium et alliages d'aluminium – produits corroyés – composition chimique des demi produits utilisés pour la fabrication d'articles destinés à entrer en contact avec les aliments », à la norme FDA 21 CFR et au règlement CE N°1935/2004 du 27/10/2004. Production sur site certifié ISO 9002.

PROPRIETE	UNITE	METHODE	VALEUR
Alliage			8006 UE
Longueur	m		200
Largeur	cm		44
Diamètre intérieur mandrin	mm		40.2
Résistance à la traction	Rm (N/mm ²)	NOVELIS	70 – 100
Allongement	a50(%)		sup. à 2
Porosité	Pinholes m ²		inf. à 45
Epaisseur	μ		10.5
Densité	kg/dm ³		2.70 – 2.74
Coeff. Dilatation linéaire	(°C ⁻¹)		23.3 – 24.4*10 ⁽⁻⁶⁾
Conductivité thermique	W/m°C		223 – 239
Capacité calorifique	J/g°C		0.88 – 0.95
Résistivité	Ohm.m		27 – 37*10 ⁽⁻⁹⁾
Température de fusion	°C		645 – 660

COLISAGE

Bobines d'aluminium sous tubes carton & bouchons

Cartons de 3 bobines / Palette de 60 cartons.

TOLERANCES de FABRICATION

=> **LONGUEUR 2% EPAISSEUR 5%**